

Avis Professional

Permoglaze

muurverf

Beschrijving

Permoglaze is een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast. Permoglaze vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt. Permoglaze is bestand tegen stoom en condens.

Toepassing / ondergrond

Permoglaze is bedoeld als afwerklaag voor binnen en buiten op wanden, muren en plafonds. De ondergrond kan zijn o.a.: droog en (niet) alkalisch beton, schuur- en pleisterwerk, baksteen, hard- en zachtboard en gipsplaten. Poederende en/of zuigende ondergronden moeten worden geïmpregneerd met Flevopol.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Type	: bindmiddel: vinylacetaat/vinylversetaat dispersie pigment: rutiel titaandioxide, gecombineerd met hoogwaardige vulstoffen en lichtechte pigmenten voor kleuren.
Dichtheid	: 1,41 kg/dm ³
Vaste stofgehalte	: ca. 40% vol.
Gehalte vluchtige stoffen	: 4,3 g/l
Gehalte vluchtige organische stoffen	: 2%
Viscositeit	: enigszins pasteus
Glansgraad	: mat
Dekking	: goed
Hechting	: uitstekend
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast en roller.
Voor spuiten	: water
Voor strijken	: water

Avis Professional

Permoglaze

muurverf

Reiniging gereedschap : direkt na gebruik met water en zeep

Spuitgegevens :

	<u>Luchtspuit</u>	<u>Airless</u>
<u>Druk</u>	3 – 4 atm	120 – 150 atm
<u>Opening</u>	1,8 mm – 2 mm	0,013 – 0,018 inch
<u>Verdunning</u>	5 – 10%	0 – 3%

Theoretisch rendement : bij 40 m droge laagdikte 10 m²/ltr.

Praktisch rendement : is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn:

Strijken/rollen : ca. 85% v.h. theor.rendement

Spuiten : ca. 70% v.h. theor.rendement

Laagdikte : de gemiddelde droge laagdikte is 40 m, afhankelijk van de ondergrond/applicatie.

Droging (40 µm dr.) : stofdroog : na ca. 30 min.

Overschilderbaar : na ca. 1 uur

Buitenduurzaamheid : volgens advies aangebracht gemiddeld 3 jaar.

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Vorstvrij vervoeren en bewaren.

Verpakking : wit: 1 - 2,5 - 5 en 10 liter

Werkwijze

Avis Professional

Permoglaze

muurverf

Voorbehandeling : Alle te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon en
vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen.
Poederende/zuigende ondergronden impregneren met
FLEVOPOL

Systeem I : 1e laag Permoglaze. 2e laag Permoglaze

Veiligheidsaspecten

Vlampunt : --
Gevarenklasse (verv) : --
Veiligheidsgegevens
vlgns. BAGS : --